

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора

АО «ЦНИИПромзданий»

проф., канд. техн. наук

“ ” июля 2017 г.



ПРОТОКОЛ № 06-17 от 17.07.2017 г.

***испытания по определению прочности сцепления с основанием
ПВХ-мембраны с флисовой подложкой LOGICROOF V-GR FB (Fleece Back),
приклеенной клеевым составом LOGICROOF Bond Arctic к различным основаниям***

Основание для проведения испытаний:

по договору М 27.10/2017 от 24 апреля 2017 г.

с ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»

Испытания проведены в Испытательной лаборатории


АО «ЦНИИПромзданий»

Компания ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» представила однокомпонентный клеевой состав на полиуретановой основе LOGICROOF Bond Arctic и кровельный полимерный рулонный материал LOGICROOF V-GR FB (Fleece Back) (ПВХ-мембрана с флисовой подложкой) (СТО 72746455-3.4.1-2013) для определения прочности сцепления кровельного рулонного материала LOGICROOF V-GR FB (Fleece Back) приклеенного клеевым составом на полиуретановой основе LOGICROOF Bond Arctic к различным основаниям: плиты OSB-3, нержавеющая сталь и битумно-полимерный рулонный материал с крупнозернистой посыпкой.

Нанесение клеевого состава LOGICROOF Bond Arctic выполняли при помощи плоской кисти.

Испытание образцов проводили в соответствии с ГОСТ 26589-94 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний».

Результаты испытаний приведены в таблице.



Таблица


№ п/п	Материал основания	Клеевой состав	Кровельный рулонный материал	Прочность сцепления с основанием, σ , МПа	Примечание
1	Битумно-полимерный рулонный материал с крупнозернистой посыпкой	LOGICROOF Bond Arctic	LOGICROOF V-GR FB (Fleece Back)	0,09176	Разрыв по клею
				0,1646	Разрыв по клею
				0,12904	Разрыв по клею
				0,08232	Разрыв по клею
				0,245	Разрыв по клею
				0,14254	
2	Плиты OSB-3	LOGICROOF Bond Arctic	LOGICROOF V-GR FB (Fleece Back)	0,24125	Разрыв по клею
				0,1985	Разрыв по клею
				0,40075	Разрыв по клею
				0,205	Разрыв по клею
				0,26475	Разрыв по клею
				0,26205	
3	Нержавеющая сталь	LOGICROOF Bond Arctic	LOGICROOF V-GR FB (Fleece Back)	0,1705	Разрыв по металлу
				0,1755	Разрыв по металлу (60%) и по клею (40 %)
				0,25275	Разрыв по металлу (70%) и по клею (30 %)
				0,27175	Разрыв по металлу (60%) и по клею (40 %)
				0,2176	

Руководитель отдела
канд. техн. наук

А.М. Воронин

Ведущий инженер

А.А. Шитов



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полученные результаты, содержащиеся в протоколе № 06-17 от 17.07.2017 г., относятся только к партиям продукции, из которых были взяты данные образцы и не отражают качество всей выпускаемой продукции этого вида.

Настоящий протокол № 06-17 от 17.07.2017 г. предназначен только для использования Заказчиком.

Срок действия заключения по испытаниям 5 (пяти) лет.